Hebo NV
Kanaal Noord 1702
3960 Bree

MORTELMIX

MORTELOLIE, LUCHTBELVORMER VOOR MORTEL EN BETON.

Toepassing

MORTELMIX kan in combinatie met ons product LASBETON**,** hechtemulsie-versneller voor mortel en beton, verwerkt worden. Deze toepassing is aangewezen voor het vermetselen van harde, weinig poreuze bouwstenen zoals betonblokken, glasdallen, … LASBETON verhoogt in hoge mate de hechtsterkte en zal de beginbinding van de verse mortelspecie verkorten. Dit geeft de mogelijkheid meerdere lagen te plaatsen zonder risico van "drijven" van de steen. Eveneens wordt een hogere eindsterkte van de mortel verkregen.

Karakteristieken en eigenschappen

MORTELMIX brengt een groot aantal zeer kleine, stabiele luchtbelletjes in de mortelspecie waardoor de verwerkbaarheid wordt verbeterd en de vorstgevoeligheid van de verharde mortel wordt verminderd. Door een uitgesproken watervasthoudend vermogen van **MORTELMIX** wordt de kans op ontmenging gevoelig verminderd en blijft de mortel langer verwerkbaar. De hechting van de legmortel wordt in de plastische fase aanzienlijk verhoogd zonder hinderlijke kleef.

Fysische kenmerken

Vorm	vloeibaar
Oplosbaarheid	in water
Kleur	kleurloos
Volumemassa	1,00 kg/dm³
pH	8
classificatie	luchtbelvormer

Gebruiksaanwijzing

MORTELMIX bij voorkeur aan het aanmaakwater toevoegen.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Verbruik/Dosering

0,2 tot 0,4% van het cementgewicht d.i. 100 à 200 ml per 50 kg cement. De maximale dosering van 0,4% of 200 ml per 50 kg cement mag echter in geen geval overschreden worden.

Verpakking

10 ltr, 25 ltr en 200 ltr

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.