




GROUTEX[®]

FIII-IN



Thixotrop voeg en reparatiemortel.

BESCHRIJVING

Is een gecompenseerde vulmortel op cementbasis. Is ideaal om daar te gebruiken, waar geen gekisting kan en behoeft te worden gebruikt. Wordt aangemaakt en kan eenvoudig met sabel of mechanisch worden aangebracht.

- Heeft een kleefkracht van ca 2N/mm² op ruwe beton.
- Is bestand tegen vorst en pek. Heeft een waterdoordringbaarheid < 1mm bij een druk van 10 bar.
- Bevat geen chloriden, geen aluminium-cement en geen corrosieverwekkende stoffen.
- Kan ook gebruikt worden om betonwanden en vloeren te repareren.
- Bevat hoog kwaliteit polymeren.



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voegen tussen prefabbeton elementen zonder beweging.
- Reparatiemortel voor verticale en horizontale beton oppervlakte.



TECHNISCHE GEGEVENS

	GROUTEX FILL-IN EXTRA-FIJN	GROUTEX FILL-IN FIJN
- met 16% water bij 20°C	Weerstanden (N/mm²)	
Druksterkte na 24 uur. na 28 dagen.	15 60	20 70
Buigtreksterkte na 24 uur. na 28 dagen.	4 9	5 11
Vlooiemaat op de schudtafel bij t 5'	15,5 cm	16 cm
Verwerkinstijd - begin - eind	120' 180'	120' 18'
Verbruik / m ³	1900 kg	1950 kg
Hechting op ruwe beton	> 2 N/mm ²	
Verspaanbaarheid	30 min. aan 20°C	

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspekt :** grijs pulver.
- Samstelling :** cementkwars en hulpstoffen in een komponent geleverd.
- Type :** extra-fijn (korrelgrote van 0 - 0,3 mm).
fijn (korrelgrote van 0 - 1 mm).
- Kleur :** standard zeer hellgrijs. Kan geleverd worden met een donkelere cement.

VERWERKINGVOORSCHRIFT

Voobereiding

Oppervlakte moet schoon zijn, verwijder losse stukken beton, vuil, cementshuid, olie- en vetresten. Indien mogelijk het betonoppervlak ruw en nat maken, het water wat is blijven staan verwijderen.

MENGEN

GROUTEX FILL-IN in eht algemeen in de meeste typen mengers gemengd worden, toch wij geven de voorkeur aan een dwangmenger. Vul de menger met de totale hoeveelheid benodigde water (het liefst leidingwater) voeg de mortel toe en laat de mortel afhandelijk van het type mengong 3 minuten mengen, totdat een homogeen, glad en klontvrij mengsel is verkregen.

Bij een hog buiten luchttemperatuur kan de benodigde hoeveelheid water wat groter zijn.

AANBREGEN

Door de middel met, troffel, sabel of mecanisch geponpeerd en injecteerd.



www.hebonv.be



NABEHANDELING

Het te snel uitdrogen door wind en zon moet voorkomen worden. Morteloppervlak afdekken met plastic folie, natte zakken of behandelen met curing-compound.

Andere typen : voor kleus aanpassing met de beton kan met andere cementen gefabriceerd worden.

VERPAKKING

- Papieren zakken van 25 kg. Paletten van 1200 kg (48x25 kg).
- In originele verpakking en droog gestockeerd is **GROUTEX FILL-IN** ca. 1 jaar houdbaar.



GEZONDHEID EN VEILIGHEID

- **GROUTEX FILL-IN** is een product op cementbasis en kan huid- en oogirritaties veroorzaken.
- Draag daarom steeds handschoenen en een veiligheidsbril. Spoel ogen en huid na contact met het product onmiddellijk en overvloedig met water. Bij aanhoudende irritatie raadpleeg bij aanhoudende irritatie en geneesheer.

