



BITUMEN – BESCHERMVERNIS

*Voorstrijk tegen vochtigheid voor oppervlakten,
kelders, beton, bezetwerk, roofing en ijzer.
Naar AIB/DS 835 II*

Productbeschrijving

Bitumen-beschermverniss is een hoogwaardige isolatie- en beschermingsvoorstrijk voor het beschermen van oppervlakten, beton, bezetwerk enz. tegen vochtigheid en niet -drukkend water. Als bescherming van roofing, asbest-cementplaten, ijzer en hout tegen vochtigheid.

Gebruikswijze

De ondergrond moet zuiver en stofvrij zijn. Olie, vet, roest en loszittende delen moeten verwijderd worden. Bitumen-beschermverniss wordt best aangebracht met een borstel, kwast of sproeier. Voor een zekere bescherming tegen vochtigheid voor oppervlakten, bezetwerk, beton en ijzer zijn 3 lagen noodzakelijk. (AIB normvoorschriften).

Elke volgende laag mag pas aangebracht worden na volledige droging (ca. 3 uur) van de vorige.

Om een zekere hechtbrug te bekomen is een voorbehandeling met Bitumen-voorstrijk aan te raden (AIB normvoorschriften). De toepassing mag enkel in een open of goed verluchte, zeker niet gesloten ruimte plaatsvinden. Het aanbrengen van het product mag niet bij regenweer, dreigende regen, lucht- en ondergrondtemperaturen van minder dan 5°C plaatsvinden. Het product is gemakkelijk uitstrijkbaar en dekt goed. De aangewende oplosmiddelen zijn fysiologisch zonder gevaar; bij toepassing in diepe holtes e.d. echter voor goede verluchting zorgen. Uitstrijken van onder naar boven.

Materiaalverbruik

Ca. 0.3 liter/m² per laag

Samenstelling

Bitumen-beschermverniss is samengesteld uit zuivere Bitumen, zuivere oplosmiddelen (alifatische koolwaterstof) en hechtverbetersaars.

Opslag

De opslag van het product moet gebeuren in een droge ruimte. De verpakking moet goed gesloten zijn. Vuur en veel lichtinval vermijden. En verder zijn alle voorzorgsmaatregelen die op oplosmiddelbevattende producten van toepassing zijn, in acht te nemen.

Voorschriften

Vbf : A II, ontvlambaar

Verpakking

10Lt., 30Lt., 200Lt.